

# PLASTFOIL® CLASSIC

## АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПВХ МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полимерная гидроизоляционная мембрана из высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П). Физические свойства мембранны улучшены благодаря прочной полиэстеровой сетке собственного производства, покрытой сверху и снизу слоями ПВХ. Гладкая поверхность ПВХ мембранны обеспечивает равномерный прогрев участков сварки, которые образуют прочный и непрерывный шов и создают единое полотно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для гидроизоляции плоских кровель с механическим способом фиксации. Будет являться оптимальным выбором при устройстве кровли по цементно-песчаной (или сборной) стяжке. Возможно применение для балластных кровель с несплошным балластом.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная химическая стойкость

Устойчивость к УФ-излучению, озону и окислению

Широкое окно свариваемости

Гибкость при низких температурах

Ударопрочность и сопротивление проколу

### МОНТАЖ

Работы по монтажу ПВХ мембранны необходимо выполнять в строгом соответствии с «Руководством по применению в кровлях ПВХ мембранны PLASTFOIL».

### СИСТЕМЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Фиксация мембранны осуществляется с помощью механического крепления. Полотна укладывают внахлест на крепеж и соединяют с помощью автоматического оборудования. Шаг крепежа определяется по результатам расчета ветровых нагрузок.

### БАЛЛАСТНЫЕ СИСТЕМЫ

Полотна ПВХ мембранны укладываются свободно, с нахлестом 80 мм и свариваются. Механическое крепление выполняется только по периметру кровли и в местах примыкания к выступающим конструкциям.



### УПАКОВКА

Рулоны упакованы в индивидуальную полиэтиленовую пленку. Рулоны на паллете упакованы в плотный полиэтилен с термоскреплением.

|  |               |
|--|---------------|
| Количество рулонов на паллете, шт      | 17            |
| Размеры рулонов на паллете (ШxДxВ), мм | 1290x2130x730 |
| Схема расположения рулонов на паллете  | 6:5:6         |

### LEED ИНФОРМАЦИЯ

Возможна вторичная переработка изделия. Количество вторично переработанного сырья в составе изделия – 0%.

### НОРМЫ/ СТАНДАРТЫ

ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016

Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

### ХРАНЕНИЕ

ПВХ мембрана должна храниться в горизонтальном положении в оригинальной нетронутой полиэтиленовой пленке в прохладном, затененном месте. ПВХ мембрана, которая была подвержена воздействию погодных условий или загрязнена, перед сваркой горячим воздухом должна быть подготовлена с помощью очистителя для мягкого ПВХ.

# PLASTFOIL® CLASSIC

## АРМИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПВХ МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|   | Значение  | Нормативный документ |                 |
|---|---|----------------------|-----------------|
| Дефекты внешнего вида   | отсутствуют   | ГОСТ Р ЕН 1850-2     |                 |
| Прямолинейность, мм на 10 м, не более   | 30  | EN 1848-2            |                 |
| Плоскостность, мм, не более   | 10  | EN 1848-2            |                 |
| Прочность при растяжении, метод А, Н/50 мм, не менее, вдоль/поперек рулона                        | 1100/900  | ГОСТ 31899           |                 |
| Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее, вдоль/поперек рулона                            | 17/19   | ГОСТ 31899           |                 |
| Сопротивление раздирку (кровельные ПМ), Н, не менее   | 200   | EN 12310-2           |                 |
| Полная складываемость при отрицательной температуре, °C, не более                                 | -35   | ГОСТ EN 495-5        |                 |
| Гибкость на брусе радиусом 5 мм, °C, не более   | -50 для 1,2 мм<br>-45 для 1,5-2,0 мм  | ГОСТ 2678            |                 |
| Водопоглощение, %, по массе, не более   | 0,2   | ГОСТ 2678            |                 |
| Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не менее   | 350   | EN 12317-2           |                 |
| Прочность сварного шва на разрыв, Н/50 мм, не менее   | 700   | EN 12317-2           |                 |
| Водонепроницаемость, 0,2 МПа в течение 2 часов  | водонепроницаем   | ГОСТ Р ЕН 1928 В     |                 |
| Сопротивление граду, м/с, не менее  | 25  | EN 13583             |                 |
| Ударная прочность при отрицательных температурах, °C, не более                                    | -30   | методика компании    |                 |
| Ударная прочность по твердому основанию/по мягкому основанию, мм, не менее                        | 1,2 мм – 400/700<br>1,5 мм – 700/1000<br>1,8 мм – 1100/1400<br>2,0 мм – 1400/1800 | ГОСТ 31897           |                 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее  | 20  | ГОСТ EN 12730        |                 |
| Старение под воздействием искусственных климатических факторов, УФ-излучения, не менее 5000 часов | соответствует   | ГОСТ 32317 (EN 1297) |                 |
| Изменение линейных размеров при нагревании, %, не более   | 0,5   | ГОСТ Р ЕН 1107-2     |                 |
| Реакция на огонь  | Class E   | EN 13501-1           |                 |
| Группа горючести  | G2  | ГОСТ 30244           |                 |
| Распространение пламени   | РП1   | ГОСТ 30444           |                 |
| Воспламеняемость  | B2  | ГОСТ 30402           |                 |
|   | Длина, м  | Ширина, м            | Толщина, мм     |
|   | 25,0/20,0/15,0/15,0   | 2,1                  | 1,2/1,5/1,8/2,0 |

### ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ РУЛОНОВ

Возможно заказать изделие шириной 1,05; 0,7; 0,525 м